

PORTE DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 2 1/4" - Montant et Traverse du haut 3 5/8", Traverse du bas 5"

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF	1.70	0.30	0.47	0.48	55	3.35	30	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF_SDL	1.70	0.30	0.41	0.41	55	3.35	26	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_LOF-Arg90-i89	1.42	0.25	0.41	0.46	43	3.92	32	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_LOF-Arg90-i89_SDL	1.42	0.25	0.36	0.40	43	3.92	30	-	N,NC
CLAD-2 25-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF	1.76	0.31	0.44	0.47	53	3.20	27	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF_SDL	1.93	0.34	0.38	0.41	53	2.97	20	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard	1.53	0.27	0.26	0.45	58	3.68	21	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard_SDL	1.53	0.27	0.23	0.38	58	3.68	20	-	SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard	1.53	0.27	0.17	0.40	58	3.75	16	-	SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard_SDL	1.53	0.27	0.15	0.34	58	3.75	15	-	SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-i89	1.36	0.24	0.25	0.44	45	4.22	25	-	N,NC
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-i89_SDL	1.36	0.24	0.22	0.37	45	4.22	23	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-i89	1.31	0.23	0.17	0.39	46	4.28	21	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-i89_SDL	1.31	0.23	0.15	0.34	46	4.28	20	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF	1.42	0.25	0.43	0.44	65	4.07	34	Oui	-
CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF_SDL	1.42	0.25	0.37	0.38	65	4.05	30	-	N,NC
CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF	1.25	0.22	0.41	0.41	69	4.58	36	Oui	-
CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF_SDL	1.25	0.22	0.35	0.35	69	4.51	33	-	N,NC
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.31	0.23	0.24	0.41	66	4.30	25	-	N,NC
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.21	0.35	66	4.16	22	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272	1.14	0.20	0.22	0.36	71	5.03	28	Oui	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272_SDL	1.14	0.20	0.19	0.31	71	4.95	26	Oui	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89	1.08	0.19	0.20	0.35	56	5.38	28	Oui	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89_SDL	1.08	0.19	0.18	0.30	56	5.27	27	Oui	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.31	0.23	0.16	0.37	66	4.36	20	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.14	0.31	66	4.21	18	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366	1.08	0.19	0.15	0.29	71	5.13	25	Oui	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366_SDL	1.14	0.20	0.13	0.25	71	5.04	22	Oui	N,NC,SC,S

CLAD-2 25-5po_SM_9802-SGP0.090-9802-Arg90-LOF	1.70	0.30	0.41	0.46	55	3.36	26	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_9802-SGP0.090-9802-Arg90-LOF_SDL	1.76	0.31	0.36	0.40	55	3.20	22	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_2002-SGP0.090-2012 (272)-Arg90-ClrCard	1.53	0.27	0.25	0.43	58	3.68	21	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_2002-SGP0.090-2012 (272)-Arg90-ClrCard_SDL	1.65	0.29	0.21	0.37	58	3.46	16	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_2002-SGP0.090-2155 (366)-Arg90-ClrCard	1.53	0.27	0.18	0.38	58	3.75	17	-	SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_2002-SGP0.090-2155 (366)-Arg90-ClrCard_SDL	1.59	0.28	0.15	0.33	58	3.52	14	-	-
CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6	1.36	0.24	0.24	0.42	45	4.17	24	-	N,NC
CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6_SDL	1.42	0.25	0.21	0.36	45	3.94	21	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6	1.36	0.24	0.17	0.38	45	4.23	20	-	N,NC,SC,S
CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6_SDL	1.42	0.25	0.15	0.32	45	3.99	17	-	N,NC,SC,S

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.



Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

