

PORTE COULISSANTE À PANNEAUX MULTIPLES DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 2 1/4"- Montants et Traverse du haut



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	(Bth/h*ft²**F)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1,76	0,31	0,46	0,46	52	3,27	28	-	-
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1,76	0,31	0,40	0,40	52	3,27	24	-	-
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1,82	0,32	0,40	0,40	52	3,11	23	-	-
Wood 5in_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1,53	0,27	0,40	0,45	42	3,77	29	-	-
Wood 5in_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1,59	0,28	0,35	0,39	42	3,57	25	-	-
Wood 5in_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1,65	0,29	0,35	0,39	42	3,42	24	-	-
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1,59	0,28	0,25	0,43	54	3,57	19	-	-
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1,59	0,28	0,22	0,37	54	3,57	18	-	SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 0 375	1,7	0,30	0,22	0,37	54	3,35	15	-	-
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-i89#4	1,42	0,25	0,25	0,42	44	4,03	23	-	N,NC
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1,48	0,26	0,22	0,36	44	3,85	20	-	SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1,59	0,28	0,22	0,36	44	3,63	18	-	SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1,53	0,27	0,17	0,39	55	3,64	16	-	SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1,53	0,27	0,15	0,33	55	3,64	15	-	SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1,65	0,29	0,15	0,33	55	3,41	12	-	-
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-i89#4	1,36	0,24	0,17	0,38	45	4,09	20	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1,48	0,26	0,15	0,32	45	3,91	16	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1,53	0,27	0,15	0,32	45	3,68	15	-	SC,S
Wood 5in_SM_CG70#2-Arg95-ClrGIG	1,59	0,28	0,22	0,41	54	3,62	18	-	SC,S
Wood 5in_SM_CG70#2-Arg95-ClrGIG_SDL WSB 1/4"	1,59	0,28	0,19	0,35	54	3,62	16	-	SC,S
Wood 5in_SM_CG70#2-Arg95-ClrGIG_SDL WSB 3/8"	1,65	0,29	0,19	0,35	54	3,40	15	-	-
Wood 5in_SM_CG70#2-Arg95-IS20#4	1,42	0,25	0,21	0,40	45	4,02	21	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_CG70#2-Arg95-IS20#4_SDL WSB 1/4"	1,48	0,26	0,18	0,34	45	3,86	18	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_CG70#2-Arg95-IS20#4_SDL WSB 3/8"	1,53	0,27	0,18	0,34	45	3,64	17	-	SC,S
Wood 5in_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1,76	0,31	0,41	0,45	54	3,27	25	-	-
Wood 5in_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1,76	0,31	0,35	0,39	54	3,27	21	-	-
Wood 5in_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1,76	0,31	0,35	0,39	54	3,27	21	-	-
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1,59	0,28	0,25	0,42	56	3,56	19	-	-
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 1/4"	1,59	0,28	0,22	0,36	56	3,56	18	-	-
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 3/8"	1,59	0,28	0,22	0,36	56	3,56	18	-	-

Wood 5in_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1,59	0,28	0,17	0,38	56	3,63	15	-	SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1,59	0,28	0,15	0,33	56	3,63	14	-	SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	1,59	0,28	0,15	0,33	56	3,63	14	-	SC,S
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1,42	0,25	0,42	0,42	61	3,93	33	-	-
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1,48	0,26	0,36	0,36	61	3,80	28	-	-
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1,53	0,27	0,36	0,36	61	3,67	27	-	-
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1,31	0,23	0,40	0,40	64	4,38	34	Oui	N,NC
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1,36	0,24	0,34	0,34	64	4,22	30	-	N,NC
Wood 5in_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1,42	0,25	0,34	0,34	64	4,06	28	-	N,NC
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1,36	0,24	0,24	0,39	62	4,14	24	-	N,NC
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1,42	0,25	0,21	0,34	62	4,00	21	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1,48	0,26	0,21	0,34	62	3,85	20	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1,19	0,21	0,22	0,34	66	4,78	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 1/4"	1,25	0,22	0,19	0,29	66	4,56	23	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 3/8"	1,31	0,23	0,19	0,29	66	4,36	22	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	1,14	0,20	0,20	0,34	56	5,06	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 1/4"	1,19	0,21	0,17	0,29	56	4,68	24	Oui	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 3/8"	1,25	0,22	0,17	0,29	56	4,50	22	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1,36	0,24	0,16	0,35	63	4,19	19	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1,42	0,25	0,14	0,30	63	4,04	17	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1,48	0,26	0,14	0,30	63	3,89	15	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1,19	0,21	0,15	0,28	66	4,86	22	Oui	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 1/4"	1,25	0,22	0,13	0,24	66	4,63	20	-	N,NC,SC,S
Wood 5in_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 3/8"	1,31	0,23	0,13	0,24	66	4,43	19	-	N,NC,SC,S

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :



Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.