

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3	1.76	0.31	0.49	0.49	51	3.23	29	-	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL	1.76	0.31	0.43	0.43	51	3.23	26	-	-
XL-200 Nat_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.53	0.27	0.43	0.48	41	3.74	31	-	-
XL-200 Nat_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.53	0.27	0.38	0.42	41	3.74	28	-	-
XL-200 Nat_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3	1.87	0.33	0.46	0.49	49	3.07	25	-	-
XL-200 Nat_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.93	0.34	0.40	0.43	49	2.90	21	-	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5	1.42	0.25	0.45	0.45	59	3.97	35	Oui	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5_SDL	1.42	0.25	0.40	0.40	59	3.96	32	-	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5	1.25	0.22	0.42	0.42	63	4.47	37	Oui	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL	1.31	0.23	0.37	0.37	63	4.42	32	-	-,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.36	0.24	0.25	0.42	62	4.19	24	-	-,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.22	0.37	62	4.10	23	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5	1.14	0.20	0.23	0.37	65	4.90	28	Oui	N,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL	1.19	0.21	0.21	0.32	65	4.85	26	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6	1.08	0.19	0.21	0.36	55	5.22	28	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL	1.08	0.19	0.19	0.32	55	5.16	27	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.36	0.24	0.17	0.38	63	4.25	20	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.15	0.33	63	4.15	19	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5	1.14	0.20	0.16	0.30	65	5.00	24	Oui	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL	1.14	0.20	0.14	0.26	65	4.95	23	Oui	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.59	0.28	0.27	0.46	54	3.57	20	-	-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDI WSB 1/4"	1.59	0.28	0.24	0.41	54	3.57	19	-	-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDI WSB 3/8"	1.65	0.29	0.24	0.41	53	3.39	17	-	-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.26	0.45	43	4.05	24	-	-,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.24	0.40	43	3.93	22	-	-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDI WSB 3/8"	1.53	0.27	0.24	0.40	43	3.74	20	-	-

XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.53	0.27	0.18	0.41	54	3.64	17	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDI WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.36	54	3.64	15	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDI WSB 3/8"	1.65	0.29	0.16	0.36	54	3.45	13	-	-,-,-,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.18	0.40	44	4.11	20	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDI WSB 1/4"	1.42	0.25	0.16	0.36	44	3.99	18	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDI WSB 3/8"	1.48	0.26	0.16	0.36	44	3.79	17	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.70	0.30	0.26	0.45	51	3.34	17	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDI WSB 1/4"	1.82	0.32	0.24	0.40	51	3.09	14	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDI WSB 3/8"	2.10	0.37	0.24	0.40	44	2.70	8	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.18	0.41	51	3.39	14	-	-,-,-,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDI WSB 1/4"	1.82	0.32	0.17	0.36	51	3.14	10	-	-,-,-,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDI WSB 3/8"	2.10	0.37	0.17	0.36	45	2.73	4	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.59	0.28	0.26	0.45	55	3.57	20	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm_SDI WSB 1/4"	1.59	0.28	0.23	0.40	55	3.57	18	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm_SDI WSB 3/8"	1.59	0.28	0.23	0.40	55	3.57	18	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.53	0.27	0.18	0.41	55	3.64	17	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm_SDI WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.36	55	3.64	15	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm_SDI WSB 3/8"	1.53	0.27	0.16	0.36	55	3.64	15	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.26	0.44	53	3.55	20	-	-
XL-200 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDI WSB 1/4"	1.70	0.30	0.23	0.39	53	3.38	16	-	-,-,-,S
XL-200 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDI WSB 3/8"	1.76	0.31	0.23	0.39	53	3.22	14	-	-,-,-,S
XL-200 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.18	0.40	53	3.62	15	-	-,-,SC,S
XL-200 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDI WSB 1/4"	1.65	0.29	0.16	0.35	53	3.44	13	-	-,-,-,S
XL-200 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDI WSB 3/8"	1.76	0.31	0.16	0.35	53	3.27	10	-	-,-,-,S

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

