

PORTE BALCON - VOLET 2 1/4"



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES


THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.50	0.50	57	3.27	30	-	-
Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3_Grids<1"	1.76	0.31	0.43	0.43	57	3.27	26	-	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.43	0.49	45	3.82	32	-	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_Grids<1"	1.48	0.26	0.38	0.42	45	3.82	29	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/ClrCGI-Arg95-LOF#3	1.87	0.33	0.44	0.49	54	3.06	24	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/ClrCGI-Arg95-LOF#3_Grids<1"	1.99	0.35	0.38	0.42	54	2.83	18	-	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.42	0.25	0.45	0.46	67	3.99	35	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_Grids<1"	1.42	0.25	0.39	0.40	67	3.96	31	-	N,NC
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.25	0.22	0.43	0.43	68	4.51	37	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_Grids<1"	1.31	0.23	0.37	0.37	68	4.43	33	-	N,NC
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.36	0.24	0.25	0.43	68	4.23	25	-	N,NC
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_Grids<1"	1.36	0.24	0.22	0.37	68	4.08	23	-	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.14	0.20	0.23	0.37	68	4.97	28	Oui	N,NC
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_Grids<1"	1.14	0.20	0.20	0.32	68	4.88	27	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	1.08	0.19	0.21	0.36	61	5.31	28	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_Grids<1"	1.08	0.19	0.19	0.31	61	5.19	27	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.31	0.23	0.17	0.38	69	4.29	21	-	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_Grids<1"	1.36	0.24	0.15	0.33	69	4.14	19	-	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.14	0.20	0.16	0.30	69	5.08	24	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_Grids<1"	1.14	0.20	0.14	0.26	69	4.98	23	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.59	0.28	0.27	0.47	60	3.60	21	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.24	0.40	60	3.60	19	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.24	0.40	60	3.37	17	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.27	0.46	48	4.12	26	-	N,NC
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.23	0.39	48	3.91	21	-	N,NC
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.23	0.39	48	3.68	20	-	-

Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.53	0.27	0.18	0.42	61	3.68	17	-	SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.36	61	3.68	16	-	SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.16	0.36	61	3.43	13	-	-
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.18	0.41	48	4.18	21	-	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.16	0.35	48	3.98	18	-	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.16	0.35	48	3.74	16	-	SC,S
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.70	0.30	0.27	0.46	56	3.34	18	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.23	0.40	56	3.04	12	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.21	0.39	0.23	0.40	43	2.59	5	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.19	0.41	57	3.40	15	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.16	0.36	57	3.08	9	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.16	0.36	43	2.62	2	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.59	0.28	0.26	0.46	60	3.56	20	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.23	0.40	60	3.56	18	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.23	0.40	60	3.56	18	-	-
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.59	0.28	0.18	0.41	61	3.63	16	-	SC,S
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.16	0.36	61	3.63	14	-	SC,S
Wood_2 25_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.16	0.36	61	3.63	14	-	SC,S

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.



Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.