

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°F)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
NAT-1 75-9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF	1.70	0.30	0.39	0.40	57	3.33	25	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF_SDL	1.70	0.30	0.34	0.34	57	3.33	22	-	-
NAT-1 75-9po_SM_LOF-Arg90-i89	1.48	0.26	0.34	0.39	44	3.79	27	-	-
NAT-1 75-9po_SM_LOF-Arg90-i89_SDL	1.48	0.26	0.29	0.33	44	3.79	24	-	-
NAT-1 75-9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF	1.76	0.31	0.37	0.39	55	3.19	23	-	-
NAT-1 75-9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF_SDL	1.87	0.33	0.31	0.33	55	3.00	17	-	-
NAT-1 75-9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.59	0.28	0.22	0.37	60	3.62	18	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.19	0.31	60	3.62	16	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.19	0.31	60	3.42	15	-	-
NAT-1 75-9po_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.21	0.36	47	4.03	21	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-9po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.18	0.31	47	3.87	18	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-9po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.18	0.31	47	3.69	17	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.53	0.27	0.15	0.33	61	3.68	15	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.13	0.28	61	3.68	14	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.13	0.28	61	3.47	11	-	-
NAT-1 75-9po_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.14	0.33	48	4.08	17	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-9po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.12	0.28	48	3.93	16	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-9po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.12	0.28	48	3.73	13	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.21	0.36	57	3.42	16	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.18	0.31	57	3.15	10	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.18	0.31	41	2.74	4	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.15	0.33	58	3.47	12	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.13	0.28	58	3.19	9	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.13	0.28	42	2.76	3	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm	1.53	0.27	0.21	0.36	61	3.76	19	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.18	0.31	61	3.52	15	-	-
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.18	0.31	45	2.96	8	-	-

NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm	1.48	0.26	0.14	0.33	61	3.83	16	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.13	0.28	61	3.57	13	-	SC,S
NAT-1 75-9po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.13	0.28	46	2.99	6	-	-

CI : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité
Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

